

Химическая природа

Флокулянт Аквавалент® A2206 – полиакриламид, модифицированный биополимер с функциональной добавкой.

Физико-химические свойства

Внешний вид	Порошок
Цвет	От белого до бежевого
Ионный заряд	Амфотерный
Выраженные свойства	Анионный
Величина заряда*	Средний
Молекулярный вес*	Средний
Насыпная плотность, кг/м ³	840 - 1200
Влажность, %, не более	15
pH 0,1% рабочего раствора	6,0 - 7,5
Вязкость 0,1% рабочего раствора, мПа·с	20 - 32
Плотность 0,1% рабочего раствора, кг/м ³	990 - 1010

* Условное сравнение флокулянтов Аквавалент® между собой. Не применимо для сравнения с флокулянтами на основе полиакриламида от других производителей.

Назначение

A2206 предназначен для очистки воды от масел, жиров и нефтепродуктов, а также уменьшения общего объема осадка для дальнейшей переработки на очистных сооружениях.

Принцип действия

A2206 образует молекулярные сцепки между частицами загрязнений, укрупненными коагулянтами.

Преимущества

- Разработан для очистки промстоков от широкого спектра загрязнений;
- Подходит для обезвоживания, уплотнения осадка и в качестве загустителя;
- Подходит в качестве альтернативы синтетическим флокулянтам на основе полиакриламида и его производных;
- Помогает соблюдать ПДК по взвешенным веществам и нефтепродуктам за счет снижения их концентрации до < 30 мг/л и < 1 г/л соответственно;
- Производится на базе сырья растительного происхождения.

Применение

A2206 применяют в виде рабочего раствора с концентрацией 0,1%.

A2206 растворяют в воде при перемешивании 200-400 об/мин. Время растворения 20-40 мин.

Применяется совместно с катионным коагулянтом. Рабочий раствор вводится в поток обрабатываемой среды после применения коагулянта. Не гарантируется работа A2206 при дозировании в поток перед центробежным насосом.

Дозировки

Дозировка A2206 подбирается индивидуально. Для уточнения рекомендуется провести лабораторные и/или опытно-промышленные испытания.

Упаковка

A2206 поставляется в мешках по 25 кг.

Хранение

A2206 рекомендуется хранить в закрытых вентилируемых складских помещениях в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и пыли, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, при относительной влажности не более 75% и температуре от +5 до +25 °С.

Гарантийный срок хранения:

- 36 месяцев с даты изготовления, 1 месяц после вскрытия упаковки;
- 36 часов в виде рабочего раствора с момента приготовления.

Меры по безопасному обращению



Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Контакты

ООО «Биополимер»
Россия, 620092, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Конструкторов 5, помещение 41

E-mail: sales@biopolymer.eco

Тел: +7 (343) 237-27-28

Информация, представленная в настоящем листе технической информации, носит справочный характер, не является инструкцией по применению, офертой и условиями договора в отношении качества продукции. Для достижения оптимального результата требуется подбор продуктов и оптимальной дозировки в зависимости от практического применения.

Версия: март 2025 г.

Данный лист технической информации будет считаться недействительным при замене на более позднюю версию.

© означает зарегистрированный товарный знак Аквавалент®.