

Физико-химические свойства

Внешний вид	Низко-вязкая жидкость
Цвет	От белого до светло-жёлтого
Ионный заряд	Амфотерный
Выраженные свойства	Анионный
Величина заряда*	Высокий
Молекулярный вес*	Средний
pH 0,1% рабочего раствора	5,5 - 8,5
Вязкость 1% рабочего раствора, мПа·с	250 - 330
Плотность 1% рабочего раствора, кг/м³	1003,0 - 1005,5

* Условное сравнение флокулянтов Аквалент® между собой.
Не применимо для сравнения с флокулянтами на основе полиакриламида от других производителей.

Назначение

A2252 предназначен для увеличения скорости осаждения нерастворенных загрязнений, повышения чистоты осветлённого слоя воды, разделения эмульсий нефтепродуктов и осаждения твёрдых взвешенных частиц.

Принцип действия

A2252 отделяет от воды твёрдые частицы, сгущает и формирует из них плотный осадок.

Преимущества

- Разработан для очистки промстоков от широкого спектра загрязнений;
- Подходит для обезвоживания, уплотнения осадка и в качестве загустителя;
- Подходит в качестве альтернативы синтетическим флокулянтам на основе полиакриламида и его производных;
- Помогает соблюдать ПДК по нефтепродуктам и взвешенным веществам за счет снижения их концентрации до < 1 г/л и < 30 мг/л соответственно;
- Производится на базе сырья растительного происхождения.

Применение

A2252 применяют в готовом виде.

A2252 применяют самостоятельно или в комплексе с коагулянтом. Продукт вводят после коагулянта. Не гарантируется работа A2252 при дозировании рабочего раствора в поток перед центробежным насосом.

Дозировки

Дозировка A2252 подбирается индивидуально. Для уточнения рекомендуется провести лабораторные и/или опытно-промышленные испытания.

Упаковка

A2252 поставляется в канистрах по 20 кг, бочках по 200 кг.

Хранение

A2252 рекомендуется хранить в закрытых вентилируемых складских помещениях в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и пыли, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, при относительной влажности не более 75% и температуре от +5 до +25 °С.

Гарантийный срок хранения:

- 12 месяцев с даты изготовления, 1 месяц после вскрытия упаковки;
- 24 часа в виде рабочего раствора с момента приготовления.

Меры по безопасному обращению



Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Контакты

ООО «Биополимер»
Россия, 620092, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Конструкторов 5, помещение 41

E-mail: sales@biopolymer.eco Тел: +7 (343) 237-27-28

Информация, представленная в настоящем листе технической информации, носит справочный характер, не является инструкцией по применению, офертой и условиями договора в отношении качества продукции. Для достижения оптимального результата требуется подбор продуктов и оптимальной дозировки в зависимости от практического применения.

Версия: июнь 2025 г.

Данный лист технической информации будет считаться недействительным при замене на более позднюю версию.

® означает зарегистрированный товарный знак Аквалент®.