

Физико-химические свойства

Внешний вид	Порошок
Цвет	От белого до бежевого
Ионный заряд	Амфотерный
Выраженные свойства	Анионный
Величина заряда*	Средний
Молекулярный вес*	Средний
Насыпная плотность, кг/м³	990 - 1100
Влажность, %, не более	15
pH 0,1% рабочего раствора	5,5 - 8,5
Вязкость 0,1% рабочего раствора, мПа·с	35 - 45
Плотность 0,1% рабочего раствора, кг/м³	1000 - 1050

* Условное сравнение флокулянтов Аквалент® между собой.
Не применимо для сравнения с флокулянтами на основе полиакриламида от других производителей.

Назначение

A2202 предназначен для очистки воды от масел, жиров и нефтепродуктов, а также уменьшения общего объёма осадка для дальнейшей переработки на очистных сооружениях.

Принцип действия

A2202 образует молекулярные цепки между частицами загрязнений, укрупненными коагулянтами.

Преимущества

- Разработан для очистки промстоков от широкого спектра загрязнений;
- Подходит для обезвоживания, уплотнения осадка и в качестве загустителя;
- Подходит в качестве альтернативы синтетическим флокулянтам на основе полиакриламида и его производных;
- Помогает соблюдать ПДК по нефтепродуктам и взвешенным веществам за счет снижения их концентрации до < 1 г/л и < 30 мг/л соответственно;
- Производится на базе сырья растительного происхождения.

Применение

Аквалент® A2202 применяют в виде рабочего раствора с концентрацией 0,1%.

Флокулянт Аквалент® A2202 растворяют в воде при перемешивании 200-400 об/мин. Время растворения 20-40 мин.

Применяется совместно с катионным флокулянтом или коагулянтом. Продукт вводят после коагулянта. Не гарантируется работа A2202 при дозировании в поток перед центробежным насосом.

Дозировки

Дозировка A2202 подбирается индивидуально. Для уточнения рекомендуется провести лабораторные и/или опытно-промышленные испытания.

Упаковка

A2202 поставляется в мешках по 25 кг.

Хранение

A2202 рекомендуется хранить в закрытых вентилируемых складских помещениях в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков и пыли, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, при относительной влажности не более 75% и температуре от +5 до +25 °С.

- Гарантийный срок хранения:
- 36 месяцев с даты изготовления, 1 месяц после вскрытия упаковки;
 - 36 часов в виде рабочего раствора с момента приготовления.

Меры по безопасному обращению



Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Контакты

ООО «Биополимер»
Россия, 620092, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Конструкторов 5, помещение 41
E-mail: sales@biopolymer.eco Тел: +7 (343) 237-27-28

Информация, представленная в настоящем листе технической информации, носит справочный характер, не является инструкцией по применению, офертой и условиями договора в отношении качества продукции. Для достижения оптимального результата требуется подбор продуктов и оптимальной дозировки в зависимости от практического применения.

Версия: июнь 2025 г.
Данный лист технической информации будет считаться недействительным при замене на более позднюю версию.
® означает зарегистрированный товарный знак Аквалент®.